



## Descripción

## FRENA ROSCAS FUERTE

## Datos complementarios

Para el bloqueo de tornillos prisioneros, tuercas y pernos que no deben ser desmontaje. Producto de baja viscosidad. Elimina los aflojamientos ocasionados por vibraciones, impactos, oscilaciones repentinas de temperatura. Impide la corrosión y el gripado. Bloqueo permanente.

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS Y TÉCNICAS

Propiedades	Descripción
Aspecto Resina metacrílica	Verde
Peso específico	1,06 kg/l
Viscosidad	300/500 mPa.s
Par de desenroscado ISO 10964	45/55 N/mm <sup>2</sup>
Par de desenroscado residual	40/50 N/mm <sup>2</sup>
Inflamabilidad	>100°C
Holgura máxima	0,25 mm
Resistencia a temperaturas de	-50 > +150°C

Resistencia Química	T°C	100 h	500 h	1000 h
Agua/glicol	85	100	90	90
Líquido para frenos	22	100	90	90
Aceite para el motor	125	100	90	90
Acetona	22	100	90	90

## Notas importantes

### Velocidad de polimerización

Está influenciada por la naturaleza de los materiales y por la temperatura a la que se produce la reacción. **La temperatura ideal de polimerización oscila entre los 20 y los 25° C.** La existencia de temperaturas inferiores retrasa la

## Recomendaciones de uso

Limpiar las piezas, aplicar en toda la superficie tratada. Apretar a fondo. No volver a colocar las juntas y esperar el tiempo necesario hasta que se fragüe. En superficies metálicas pasivadas utilizar combinado con el Activador P730.

Notas: No adecuado para usos combinados de metal y plástico ni en circuitos de oxígeno o para el sellado de instalaciones con productos básicos o ácidos que provoquen un elevado índice de oxidación.

Período de conservación: 12 meses a una temperatura de entre +5 y +28° C.

---

**Envases disponibles**

10-50 ml.

Las indicaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y la potencialidad de uso de las que tenemos conocimiento. En términos generales no se puede deducir a partir de estos datos ningún tipo de obligación o responsabilidad legal.

SEDE LEGAL  
Via Domenico Scarlatti, 26  
20124 Milano (Italia)



Oficinas Comerciales y Establecimiento  
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)  
[info@farmicol.com](mailto:info@farmicol.com)  
Servicio de Atención al Cliente: 02 84505409  
[www.faren.com](http://www.faren.com)