



Beschreibung

ACRYLLACK

Nähere Informationen

Acryllack mit besonderem Spiegeleffekt.
In den Farben: **Vergoldet-Effekt - Verchromt-Effekt**

Produkteigenschaften

Produkteigenschaften

GLANZGEBEND

Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe und Aussehen	Flüssigkeit	Druck bei 50° C	8,0 +/- 0,5 bar
Spezifisches Gewicht	0,75 +/- 0,80 kg/l	Viskosität Becher Ford 4	11"
Geruch	Charakteristisch für Lösemittel	Größe am Feinheitsprüfer	Von 8 bis 10 micron
Druck bei 20° C	4,0 +/- 0,5 bar	Glanz / Gloss-Klasse	N.R.
Dicke 1 Schicht	6 micron	Beständigkeitstemperatur:	90-110° C
Dicke 2 Schichten	21 micron	Trocknungsdauer	Außer Staub: 10 Minuten

Ratschläge für die Verwendung

WIE

- Auf sauberen, trockenen Oberflächen auftragen.
- Sprühdose 1 Minute lang in umgekehrter Position stark schütteln.
- Aus ca. 20-30 cm Entfernung dünn aufsprühen.

Erhältliche Verpackungen

400 ml

Die im vorliegenden Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf den uns bekannten Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten. Es ist dennoch nicht möglich, aus diesen Informationen Verpflichtungen oder gesetzliche Verantwortungen jeglicher Art zu schließen.

SATZUNGSSITZ
Via Domenico Scarlatti 26
20124 Mailand (Italien)



Verkaufsabteilung und Werk
Corso Europa 91 – 20020 Solaro (MI) –
Italien
info@farmicol.com
Customer Service +39 (0)2 84505409
www.faren.com